

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА



Avery® MPI 3041 Transparent film

Прозрачная глянцевая каландрированная виниловая пленка, содержащая мономер-пластификатор, со съемным клеевым слоем. Предназначена для широкоформатной струйной печати сольвентными чернилами. Съемный клей позволяет легко и бесследно удалять пленку с несущих поверхностей. Пленка Avery MPI 3041 рекомендуется для различных рекламных работ короткого срока эксплуатации (до 2-х лет наружного применения) на плоских поверхностях.

Описание:

Лицевой слой: прозрачная глянцевая каландрированная пленка толщиной 100 мкм, содержит мономер-пластификатор

Клеевой слой: съемный клей на основе акриловой эмульсии; легко удаляется, не оставляя следов. Возможность удаления в течение 1 года.

Подложка: белая крафт-бумага, плотностью 140 г/м²

В случае мокрого нанесения на прозрачные поверхности с обратной стороны могут быть видны белые точки.

Для усиления цвета и защиты изображения от ультра-фиолетового излучения и механического воздействия пленку Avery MPI 3041 рекомендуется ламинировать Avery DOL 3500 Gloss, Avery DOL 3400 Lustre или Avery DOL 3300 Matt. Более подробную информацию о совместимости DOL пленок спрашивайте у менеджеров "AT DeSign".

Свойства:

- идеально подходит для струйной печати сольвентными чернилами;
- легкое бесследное удаление (в течение 1 года);
- легко режется и проста в применении;
- отличное сочетание цены и качества для наружной рекламной графики.

Применение:

- оформление витрин (рекомендуется сухое применение);
- реклама в общественном транспорте;
- внутренняя и наружная графика краткосрочного применения;
- плакаты, панели, указатели на выставках;
- реклама на транспортных средствах;
- оформление мест продаж.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Физические свойства:

| Признаки: | Способ исследования ¹⁾ : | Результаты |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| Толщина лицевой пленки | ISO 534 | 100 мкм |
| Глянец | ISO 2813, 20° | 60 % |
| Стабильность размера | DIN 30646 | 0,5 мм max |
| Срок хранения | t=22°, относительная влажность 50-55% | 2 года |
| Срок эксплуатации вне помещений ²⁾ | Вертикальное расположение | 2 года |
| Минимальная температура приклеивания | | 0°C |
| Температура эксплуатации: | | от -40°C до + 100°C |
| Адгезия к нержавеющей стали, первоначальная | FINAT FTM-1 | 320 Н/м |
| Адгезия к нержавеющей стали, окончательная | FINAT FTM-1 | 400 Н/м |
| Возможность удаления | | В течение 1 года* |

*Удаление ухудшается в случаях использования на свежотпечатанной трафаретной краске для печати, на покрашенных нитро-целлюлозными красками поверхностях, на ABS, на полистироле, на некоторых видах ПВХ

Химические свойства:

| Признаки: | Тестовые испытания ¹⁾ : | Результаты |
|--|------------------------------------|--|
| Устойчивость к воздействию влаги | 120 часов | Без изменений |
| Коррозия металла под пленкой | 120 часов | Не обнаружена |
| Устойчивость к воздействию воды | Погружение в воду на 48 часов | Без изменений |
| Устойчивость к химическим воздействиям | На алюминии | Нет изменений при воздействии: масел, жиров, растворителей, моторных масел, гептана, керосина. |

Важная информация

Мы полагаем, что информация о физических и химических характеристиках, которая базируется на исследованиях, достоверна. Перечисленные здесь величины являются типичными и не предназначены для использования в спецификациях. Они могут использоваться исключительно как источник информации: данные предоставляются без гарантии и не предполагают каких-либо гарантийных обязательств. Перед использованием покупатели должны сами определить, удовлетворяет ли их требования данный материал. Все технические данные могут быть изменены без уведомления.

Гарантия

Материалы марки Avery изготовлены под внимательным контролем качества. Гарантируется отсутствие дефектов в материалах и изделиях из них. В случае наличия дефектов в каком-либо материале во время продажи, происходит его замена без дополнительной платы. Общая сумма ответственности перед покупателем ни при каких обстоятельствах не будет превышать цены дефектного материала. Продавцы, представители или агенты не имеют полномочий давать какую-либо гарантию или делать какое-либо заявление, которое противоречит вышесказанному. Все материалы марки Avery продаются соответственно изложенным выше условиям, будучи частью наших стандартных условий продажи, копию которых можно получить по требованию.

Примечания:

1) Исследования

Более подробную информацию о наших исследованиях вы можете найти на нашем сайте в Интернете

2) Срок эксплуатации

Информация о сроках эксплуатации дана в соответствии с погодными условиями стран Центральной Европы. В действительности срок эксплуатации будет зависеть от подготовки поверхности изделия, воздействия окружающей среды и условий эксплуатации. В случаях, когда лицевая сторона вывески обращена на юг, а также в районах с преобладанием высоких температур (юг Европы) или в промышленно загрязненных районах срок эксплуатации наружной рекламы уменьшается.



Центральный офис:

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, стр. 17
тел.: +7 (495) 748-37-12, факс: +7 (495) 748-37-14
info@atdesign-ink.ru
www.atdesign-ink.ru



Филиалы:

Екатеринбург: +7 (343) 232-62-72 / Казань: +7 (843) 570-28-93
Краснодар: +7 (861) 257-76-06 / Нижний Новгород: +7 (831) 279-86-64
Новосибирск: +7 (383) 363-32-41 / Самара: +7 (846) 205-78-83
Санкт-Петербург: +7 (812) 326-07-60